

## Muut Elastosil®- tuotteet

Elastosil	Väri	Ominaisuudet	Tuntomerkit	Sekoitus- suhde	Työskentely- aika	Muotin irrotusaika	Muotin irrotusaika	Viskositeetti mix	Tiheys	Kovuus	Vetolujuus	Murto- venymä	Repäisy- lujuus	Lineaarinen kutistuma 7 pv jälkeen (23°C ) %
				paino %	minuuttia	23°C/tunti		MPas	g/m3	Shore A	N/mm2	%	N/mm	
RT 601 A/B	Lasinkirkas	Valettava, keskikova	Nestemäinen, hyvä vetolujuus	9:1	90	24	70°C 20 min 150°C 5min	3500	1,02	45	6,0	100	3,0	<0,1
RT 607 A/B	Punaruskea	Valettava, erittäin kova, korkea lämpöstabilisuus, palonkestävä	Yleiskäyttö Elektroniikka	9:1	80	24	70°C 20 min	12 000	1,43	55	3,0	100	4,0	<0,1
RT 620 A/B	Kirkas	Valettava, erittäin pehmeä, tampopainon valmistukseen	Korkea repäisyjuuus	10:1	35	4		6000	1,05	17	5	900	>12	<0,1



**Lindberg Lund Oy Ab**  
Isoniityntie 2, 21600 Parainen  
[www.lindberg-lund.fi](http://www.lindberg-lund.fi) [info@lindberg-lund.com](mailto:info@lindberg-lund.com)

puh: 02-458 2220